

**ABS 2332**

Литьевая марка общего назначения с высокой текучестью, сочетает хорошую ударную прочность с превосходным глянцем. Применяется в производстве мелких и крупных изделий бытовой техники, в пылесосах, игрушках, телефонах и бытовой электронике.

Марка выпускается только натурального цвета, без добавок и красителей

Химическое название:

Полимер проп-2-еннитрила с бута-1,3-диеном и этенил-бензолом

Эмпирическая Формула:

$[ [C_3H_3N]_k [C_4H_6]_m [C_8H_8]_n ]_x$

Технические условия:

ТУ 2214-159-05766801-2011

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение	Метод испытаний
Показатель текучести расплава, г/10мин при 220 <sup>0</sup> С на 10 кг нагрузки, в пределах	23,0±3,0	ASTM 1238
Глянец под углом 20 °, не менее	60	ASTM D 523
Массовая доля остаточного стирола, %, не более	0,05	ТУ2214-159-05766801-2011
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (4,0 мм, +23 <sup>0</sup> С) кДж/м <sup>2</sup> , не менее	11	ISO 180
Температура размягчения по Вика (50N, 50 <sup>0</sup> С/час), °С, не менее	90	ASTM 1525
<i>Справочная информация</i>		
Прочность при разрыве, МПа	45	ASTM D638
Относительное удлинение при разрыве, %	20	ASTM D638
Прочность при изгибе, МПа	69	ASTM D790
Модуль упругости при изгибе, МПа	2350	ASTM D790
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом (+23 <sup>0</sup> С), кДж/м <sup>2</sup>	10	DIN 53453
Твердость по Роквеллу, шкала R	R109	ISO2039/2
Температура тепловой деформации под нагрузкой, °С	96	ASTM D648
Коэффициент линейного термического расширения, 10 <sup>-5</sup> /°С	9	ASTM D696
Теплопроводность, Вт/К*м	0,17	ASTM C177
Литьевая усадка, %	0,4-0,6	-
Воспламеняемость	НВ	UL94
Испытание раскаленной проволокой, °С	650	IEC 60695-2-1
Водопоглощение, %	0,3	ASTM D570

**Форма выпуска:**

Гранулы

**Упаковка:**

Полиэтиленовые мешки, насыпью в полимеровозах

**Транспортировка:**

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

**Хранение:**

В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от

ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.